



## GI 127

### ESD-Beschichtung

- Strapazierfähig
- Zähelastisch
- Pigmentiert
- **Total Solid nach Prüfverfahren Deutsche Bauchemie**

<b>Produktbeschreibung:</b>	GI 127 ist ein farbiges und vorgefülltes Beschichtungsmaterial auf Basis eines zweikomponentigen Epoxidharzes.
<b>Einsatzbereich:</b>	Innenbereich: z.B.: Reinräume bei der Automobilherstellung und entsprechenden Zulieferern, in der Elektronikindustrie, in Krankenhäusern und in explosionsgeschützten Lagerräumen
<b>Anwendung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Glatte Beschichtungen, die speziellen Anforderungen an den Schutz von ESD-empfindlichen Bauelementen unterliegen, in Verbindung mit unserer Leitschicht GI 125.</li></ul>
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hoch mechanisch und chemisch belastbar</li><li>• Hohe Abriebfestigkeit</li><li>• Glänzend</li><li>• Leicht zu reinigen</li><li>• Erfüllt in Verbindung mit der Leitschicht GI 125 dauerhaft die in der EN 61340-5-1:2007 geforderten Werte. (Prüfbericht vom KIWA GmbH Polymer Institut: P 12239)</li></ul>
<b>Untergrund:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Muss grundiert und mit einer Leitschicht GI 125 beschichtet sein.</li></ul>

### Produktdaten/Technische Daten:

<b>Farbton:</b>	Ca. RAL 7032; weitere Farbtöne auf Anfrage
<b>Liefereinheit:</b>	30 kg; weitere Gebindegrößen auf Anfrage
<b>Haltbarkeit:</b>	Ab Produktionsdatum 12 Monate; Lagerung in original verschlossenen Gebinden; Trocken, kühl, frostfrei
<b>Dichte bei 23 °C / 50 % rel. LF: EN ISO 2811-2:2011</b>	Ca. 1,47 g/cm <sup>3</sup>
<b>Haftzugfestigkeit: EN 1542</b>	> Betonbruch
<b>Widerstand Schuhwerk / Boden (EN 61340-4-1:2004, Messgerät: Metriso 3000):</b>	$7,5 \cdot 10^5 \leq R_g \leq 3,5 \cdot 10^7 \Omega$
<b>Begeh-Test (DIN EN 61340-4-5:2004, Messgerät: Voltmeter):</b>	< 100 V
<b>Ableitwiderstand (DIN IEC 61340-4-1:2004) Messgerät: Metriso 3000):</b>	$R_{E\text{SYSTEM}} < 10^9 \Omega$
<b>Festkörper:</b>	Ca. 100 %
<b>Viskosität (25 °C, V03.4): EN ISO 2884-1:2006</b>	Komponente A: 5000 – 7500 mPas Komponente B: 130 – 190 mPas

<b>Mischungsverhältnis:</b>	3 : 1 (nach Gewicht) 1,96 : 1 (nach Volumen)
<b>UV-Beständigkeit:</b>	Es muss mit einer Farbtonveränderung und Kreidung gerechnet werden.
<b>Chemikalienbeständigkeit:</b>	Vollständig ausgehärtet beständig gegen: Wasser, See- und Abwasser, zahlreiche Laugen, verdünnte Säuren, Salzlösungen, Mineralöle, Schmier- und Treibstoffe, Vielzahl von Lösemitteln (Farbtonveränderungen möglich) Wir empfehlen eigene Tests vorab durchzuführen.

### Verarbeitungsdaten:

<b>Materialverbrauch:</b>	1,8 – 2,2 kg/m <sup>2</sup> Die angegebenen Werte sind abhängig von Verarbeitung, Untergrund und dienen nur zur Orientierung.
<b>Verarbeitungszeiten (bei 50 % rel. LF):</b>	15 – 20 Minuten (30 °C) 30 – 40 Minuten (20 °C) 50 – 70 Minuten (10 °C)
<b>Überarbeitungszeiten (bei 50 % rel. LF):</b>	Mind. 8 – 12 Stunden, max. 12 Stunden bei 30 °C Mind. 16 – 20 Stunden, max. 24 Stunden bei 20 °C Mind. 24 – 36 Stunden, max. 48 Stunden bei 10 °C
<b>Aushärtung (volle mechanische Belastbarkeit bei 50 % rel. LF):</b>	3 Tage (30 °C) 7 Tage (20 °C) 10 Tage (10 °C)
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	10 – 30 °C

### Verarbeitung:

<b>Untergrundvorbereitung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untergrund muss trocken, griffig, sauber, tragfähig und frei von trennenden Substanzen wie Fetten, Ölen etc. sein.</li> <li>• Die Beschichtung erfolgt auf einen vorbereiteten, grundierten (ggf. Ausgleichsschicht) und mit der Leitschicht GI 125 versehenen Untergrund.</li> <li>• Auf die Erdungsanschlüsse ist zu achten.</li> <li>• Die Beschichtung muss innerhalb der Überarbeitungszeit direkt auf die Leitschicht aufgebracht werden.</li> </ul>
<b>Werkzeug:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahnrakel, Stachelwalze</li> </ul>
<b>Anmischen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Härterkomponente komplett in die Harzkomponente fließen lassen.</li> <li>• Mit einem langsam drehenden Rührwerk (Empfehlung: Doppelrührwerk mit gegenlaufenden Rührwellen) intensiv mischen.</li> <li>• In ein anderes Gefäß umtopfen und nochmals gründlich durchmischen.</li> <li>• Vor dem Auftrag auf das Substrat muss eine gleichmäßige, schlierenfreie Beschichtungsmasse vorliegen.</li> <li>• GI 127 ist fertig formuliert. Es dürfen auf keinen Fall weitere Füllstoffe mehr zugegeben werden.</li> </ul>
<b>Applikation:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Produkt wird auf die vorbereitete Fläche gegossen und mit einer Rakel mit Dreieckszahnung gleichmäßig auf dem Boden verteilt.</li> <li>• Im Bedarfsfalle kann mit einer Stachelwalze entlüftet werden. Bei untergrundbedingten Störungen muss entlüftet werden.</li> <li>• Bei größeren Flächen ist darauf zu achten, dass rechtzeitig angearbeitet werden muss, um Farbunterschiede und Ansatzspuren zu minimieren.</li> </ul>

<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Material-, Luft- und Bodentemperaturen müssen sich während der gesamten Verlegungs- und Aushärtungszeit zwischen 10 °C und 30 °C befinden.</li> <li>• Untergrundtemperatur muss 3 °C oberhalb der Taupunkttemperatur sein.</li> <li>• Die relative Luftfeuchtigkeit darf 80 % nicht übersteigen. Die Applikation sollte bei konstanter oder fallender Temperatur erfolgen, um Blasenbildung durch Ausdehnung von Luft im Untergrund zu vermeiden. Auf gute Durchlüftung nach der Applikation und während der Erhärtung ist zu achten. Die Fläche muss während der gesamten Erhärtungsphase vor dem direkten Kontakt mit Wasser geschützt sein.</li> </ul>
----------------------------------	--

### Weitere Informationen:

<b>CE-Kennzeichnung:</b>	DIN EN 13813: 2002 DIN EN 1504-2: 2004
<b>Sichere Handhabung:</b>	Das Produkt ist nur für gewerbliche Verwender zugelassen. DGUV Regel 113-012 (alt: BG-Regel BGR 227): Tätigkeiten mit Epoxidharzen (Hrsg.: Berufsgenossenschaften der Chemischen Industrie) Beachten sie auch die aktuell gültigen Sicherheitsdatenblätter.
<b>VOC-Gehalt:</b>	VOC-Richtlinie 2004/42/EG: Kategorie IIA/j Typ Ib < 500 g/l VOC
<b>Entsorgung:</b>	Entsorgung unter Hinzuziehung eines Entsorgungsfachbetriebes unter Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitsdatenblätter.
<b>GISCODE:</b>	RE 30

#### Datenbasis:

Die Ermittlung sämtlicher angegebenen Daten und Verarbeitungshinweise beruht auf Labortests. In der Praxis gemessene Werte können aufgrund von Einflüssen außerhalb unseres Einflussbereiches davon abweichen.

#### Rechtsgrundlage:

Die gemachten Angaben sowie die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, bei sachgerechter Lagerung und Anwendung. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe und von der Norm abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese erhalten Sie auf [www.gremmler.de](http://www.gremmler.de). Es gilt das jeweils neueste technische Merkblatt.

**GREMMLER BAUCHEMIE GMBH**  
**LISE-MEITNER-STRASSE 5**  
**46569 HÜNXE**

**TELEFON: +49 (0)281 9440340**  
**FAX: +49 (0)281 9440344**  
**info@gremmler.de**  
**www.gremmler.de**